

CLASSIC

Pelle bovina pieno fiore anilina di spessore finito 0,9 – 1,1 mm.

Superficie media pelle circa 4,8 – 5,0 m². Concia al cromo.

Tintura passante, rifinitura con oli - cere naturali e resine. Articolo con mano ferma, tatto ceroso ed aspetto lucido con effetto bicolore.

Full grain bovine of European origin, finished thickness 0.9 – 1.1 mm.

Average leather surface approx. 4.8 – 5.0 sqm. Chrome tannage.

Aniline dyed, finishing with oils - natural waxes and resins. Article with a firm, waxy feel and shiny appearance with a light two-tones effect.

Europäisches Rindsleder, Typ Anilinleder.

Stärke 0,9 – 1,1 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.

Oberfläche mit Ölen, natürlichen Wachsen und Harzen behandelt. Glänzende Optik sowie zweifarbiger Effekt.

Vachette origine Européenne, pleine fleur aniline, grains naturels.

Epaisseur: 0,9 – 1,1 mm. Superficie Moyenne: 4,8 – 5,0 m².

Le séchage sous vide, la finition bicolore à l'huile e aniline avec un effet légèrement pull-up font de cet article un choix haut de gamme.

Touché ciré, aspect lisse et semi brillant. Cette couleur naturelle est obtenue par la transparence d'une légère finition appliquée sur la peau.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1N		> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 50 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 50 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 50 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3/4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 20 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 20 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 20 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 20 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 20 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 20 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m ² Color fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm UV-Beständigkeit - Expositions energie 16.000 kj/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kj/m ²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 2
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme Comportement de combustion cigarettes et allumettes	BS 5852:1979 BS EN 1021- 1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe

