

LAKE

Hovädzinová useň lícová s čiastočne korigovaným povrchom anilínová, chromočinená.

Povrchová úprava na báze vody, živíc a vosku.

Materiál s nerovnomerne klzkým povrchom pri dotyku, pololesklý.

Surovina: SA

Priemerná veľkosť: 4,8 – 5,0 m²

VLASTNOSTI	PODĽA	POŽIADAVKY
Hrúbka	ISO 2589	0,8 – 1,0 mm
Pružnosť	ISO 3376	
Roztiahnosť	ISO 3376	
Pevnosť	ISO 3377-1	≥ 20 N
Odolnosť v ohybe	ISO 5402	bez poškodenia
Stálofarebnosť pri umelom osvetlení	UNI EN ISO 105 B02	≥ 2/3 v modrej škále
Stálofarebnosť na oter:	UNI EN ISO 11640	
- 50 oterov na sucho		≥ 3 šedej stupnice
- 20 oterov na mokro		≥ 3 šedej stupnice
Odolnosť voči potu :	ISO 11641 pH 8	
- 20 oterov		≥ 2
Ohňovzdornosť	F.M.V.S.S. 302	samozhášavosť
Pevnosť v ohybe	ISO 5402	> 50 000 cyklov
pH vodných extraktov	ISO 4045	≥ 3,5