

## ROMA

Hovädzinová useň lícová s čiastočne korigovaným povrchom.

Povrchová úprava na báze vody, s pridaním živíc a pigmentov.

Materiál mäkký a hebký na dotyk, s matným vzhľadom.

Surovina: SA

Priemerná veľkosť: 4,8 – 5,0 m<sup>2</sup>

VLASTNOSTI	PODĽA	POŽIADAVKY
Hrúbka	ISO 2589	0,8 – 1,0 mm
Pružnosť	ISO 3376	
Rozťažnosť	ISO 3376	
Pevnosť	ISO 3377-1	≥ 20 N
Odolnosť v ohybe	ISO 5402	bez poškodenia
Stálofarebnosť pri umelom osvetlení	UNI EN ISO 105 B02	≥ 5 v modrej škále
Stálofarebnosť na oter: - 500 oterov na sucho - 250 oterov na mokro	UNI EN ISO 11640	≥ 4 šedej stupnice ≥ 3/4 šedej stupnice
Odolnosť voči potu : - 80 oterov	ISO 11641 pH 8	≥ 3/4
Ohňovzdornosť	F.M.V.S.S. 302	samozhášavosť
Pevnosť v ohybe	ISO 5402	> 50 000 cyklov
pH vodných extraktov	ISO 4045	≥ 3,5