

SEQUOIA

Pelle bovina di provenienza europea, ad effetto invecchiato.

Spessore 0,9 – 1,1 mm. Superficie media 4,8 – 5,0 m². Tintura passante.

Quest'articolo di alta qualità è ottenuto partendo da una pelle nubuck, che viene leggermente ugualizzato con aniline, ed abrasivato a mano per dare un effetto invecchiato. La mano è molto calda e setosa.

Bovine of European origin, with a distressed vintage effect.

Thickness 0.9 – 1.1 mm. Average surface 4.8 – 5.0 sqm. Through dyed.

This high quality article is obtained starting with nubuck leather, which is slightly levelled with aniline and hand rubbed to give an aged effect. It has a very warm and silky feel.

Europäisches Rindsleder in Antik- und Vintage-look.

Stärke 0,9 – 1,1 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm.

Hochwertiges Nubuk Leder mit weichem Griff. Oberflächenoptik und 2-Ton Effekt wird durch Handarbeit erzielt.

Vachette d'origine Européenne, corrigé avec un effet vieilli.

Epaisseur: 0,9 – 1,1 mm. Superficie moyenne: 4,8 – 5,0m². Teint dans la masse.

Cet article de très haute qualité est obtenu à partir d'une peau nubuk légèrement corrigé par une abrasion manuelle pour égaliser toute la superficie et lui donner ainsi un aspect vieilli. La main ou le touché donne une sensation de chaleur.

Analisi Test Analysen Essai	Metodo di prova Test Method Prüfverfahren Test Méthode	Unità di misura Measurement Unit Maßeinheit Unité de Mesure	Garantito Guaranteed Garantiert Assuré
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear Reißfestigkeit Hose Résistance au déchirement	UNI EN ISO 3377-1	N	> = 20
Solidità del colore allo strofinio - Secco 50 Cicli Colour fastness to rubbing - Dry 50 Cycles Abriebfestigkeit - Trocken 50 Zyklen Résistance aux frottements - A sec 50 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3/4
Solidità del colore allo strofinio - Umido 20 Cicli Colour fastness to rubbing - Wet 20 Cycles Abriebfestigkeit - Nass 20 Zyklen Résistance aux frottements - Humide 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Solidità del colore allo strofinio - Sudore 20 Cicli Colour fastness to rubbing - Sweat 20 Cycles Abriebfestigkeit - Schweiß 20 Zyklen Résistance aux frottements - Sueur 20 Cycles	UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8	Scala dei Grigi Grey Scale Grauskala Échelle de gris	> = 3
Resistenza alle flessioni - Secco 50.000 Cicli Flexing endurance - Dry 50.000 Cycles Biegefestigkeit - Trocken 50.000 Zyklen Résistance à la flexion - A sec 50.000 Cycles	UNI EN ISO 5402		Nessun danno No damage Keine Beschädigung Aucun dommage
Solidità del colore alla luce artificiale - Energia di esposizione 16.000 kj/m² Color fastness to artificial light - Exposition energy 16.000 kj/sqm UV-Beständigkeit - Expositionsenergie 16.000 kj/qm. Résistance à la lumière - Énergie d'exposition 16.000 kj/m²	UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5)	Scala dei Blu Blue Scale Blauskala Échelle des bleus	> = 3
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma Burning behaviour to cigarette and match flame Brandverhalten ggü. Zigarettenglut und Streichholzflamme Comportement de combustion cigarettes et allumettes	BS 5852:1979 BS EN 1021- 1-2:2006		Passa Pass Bestanden Passe



Azienda con Sistemi di Gestione Certificati: Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Company with Management System Certified: Quality UNI EN ISO 9001:2015, Environmental UNI EN ISO 14001:2015
Zertifizierte Firma mit Managementsystem: Qualität UNI EN ISO 9001:2015, Umwelt UNI EN ISO 14001:2015
Entreprise avec Système de Gestion Certifié: Qualité UNI EN ISO 9001:2015, Environnemental UNI EN ISO 14001:2015